

Karta techniczna produktu

Oxiliat Xtreme 210

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Rezultat	Tolerancja	
				Min.	Maks.
Długość	EN 1848 -2	m	50		+0,5
Szerokość	EN 1848 -2	m	1,5	-0,005	+0,005
Prostoliniowość	EN 1848 -2	-	Spełnienie wymagań	-	-
Gramatura	EN 1849 -2	g/m ²	210	-20	+20
Grubość	EN 1849 -2	mm	0,8	-0,15	+0,15
Reakcja na ogień	EN ISO 11925-2	klasa	F	-	-
Odporność na przesiąkanie wody	EN 1928 A	klasa	W1	-	-
Przenikanie pary wodnej	EN ISO 12572 C	m	0,030	-0,02	+0,02
Przepuszczalność powietrzna	EN 12114	m ³ /(m ² x h x 50 Pa)	Max 0,05	-	-
Właściwości mechaniczne: maksymalna siła rozciągająca	EN 12311-1	N/50mm	MD 400	-80	+80
			CD 260	-80	+80
Właściwości mechaniczne: Wydłużenie	EN 12311-1	%	MD 100	-70	+70
			CD 100	-70	+70
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	EN 12310-1	N	MD 240	-70	+70
			CD 300	-100	+100
Stabilność wymiarów	EN 1107-2	%	2	-	-
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	-40	-	-
Sztuczne starzenie przez długotrwałe łączne działanie promieniowania UV i podwyższonej temperatury oraz Ciepła (80°C)	Wydłużenie EN 13859-1 aneks C	%	MD 50	-25	+25
			CD 60	-25	+25
	Wytrzymałość na rozciąganie EN 13859-1 aneks C	N/50mm	MD 380	-80	+80
			CD 200	-50	+50
	Odporność na przesiąkanie wody EN 13859-1 aneks C	klasa	W1	-	-
Paroprzepuszczalność 23°C/85%RH	Lyssy	g/m ² x 24h	1300	-200	+200
Paroprzepuszczalność 38°C/90%RH	Lyssy	g/m ² x 24h	2800	-400	+400